



# Бореаль-459



## BOREALE GOCCIOLA LUCENTE

Яркое покрытие с эффектом переливающейся перламутровой раковины



состав

Travertine  
Boreale MP

500 г/м<sup>2</sup>  
140 г/м<sup>2</sup>



для сухих  
помещений



для влажных  
помещений



можно мыть с  
мылом



можно дезин-  
фицировать



трудно  
повредить



защищает от  
грибка



идеальная  
подготовка





Перламутровая инкрустация, Перламутровая раковина



Яркое покрытие с рисунком из небольших тонких каплевидных пятен, покрытых двумя цветами перламутрового лака. 3 цвета.



☆☆☆



Поверхность должна быть прочная, выровненная финишной шпатлевкой без дефектов. Поверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей. Нанести один слой грунтовки «CAPILLAIRE». При необходимости дополнительно нанести специальную грунтовку



для сухих помещений



для влажных помещений



можно мыть с мылом



можно дезинфицировать



трудно повредить



защищает от грибка



1: \_\_Фоновый слой\_\_ Штукатурка "Травертин". Колеровка - основной цвет: Нанесите штукатурку гладилкой тонким ровным слоем на всю поверхность. Время высыхания 4 часа.

2: \_\_Рисунок\_\_ Штукатурка "Травертин". Колеровка - основной цвет: Нанесите штукатурку гладилкой тонким ровным слоем на 1/4 м.кв. Не дожидаясь высыхания, возьмите небольшое количество штукатурки на кромку шпателя и, слегка касаясь материалом поверхности, нанесите рисунок из гладких "капель". Нанесите рисунок таким способом на всю поверхность. Время высыхания 12 часов.

3: \_\_Финишный слой\_\_ Лак "Бореаль". Колеровка - доп. цвет + перламутр (MP): Возьмите небольшое количество лака на кромку шпателя, нанесите тонкими мазками, убирая излишки с плоскостей. Нанесите лак на всю поверхность без пропусков. Время высыхания 6 часов.

4: \_\_Финишный слой\_\_ Лак "Бореаль". Колеровка - 2-й доп. цвет + перламутр (MP): Возьмите небольшое количество лака на кромку шпателя, нанесите тонкими мазками, убирая излишки с плоскостей. Нанесите лак на всю поверхность без пропусков. Время высыхания 6 часов.



Гладилка из нержавеющей стали  
Шпатель из нержавеющей стали



Материал	Описание материала	Цвет	Расход, г/м <sup>2</sup>
ТРАВЕРТИН / TRAVERTINE	КРАСКА РЕЛЬЕФНАЯ С ЭФФЕКТОМ ИНКРУСТИРОВАННОГО МРАМОРА	основной	500
БОРЕАЛЬ / BOREALE	изнстойкий ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК	дополнительный + перламутр (MP)	70
БОРЕАЛЬ / BOREALE	изнстойкий ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК	2-й дополнительный + перламутр (MP)	70

